



**ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**разработан на основе ГОСТ Р 52020-2003**

Настоящий технический бюллетень устанавливает технические требования к краске, правила её транспортирования, хранения и применения.

**Краска водно-дисперсионная текстурная для внутренних работ «Индор®»**  
**(ИНТЕРЬЕРНАЯ ТЕКСТУРНАЯ)**  
**ТУ 2316-003-85002584-2010**

Краска водно-дисперсионная текстурная для внутренних работ «Индор®» представляет собой смесь на основе воды, полиакрилатов, их сополимеров в качестве пленкообразователей, а также пигментов, инертных наполнителей и специальных реологических добавок. Краска поставляется в готовом к применению виде. Краска предназначена для отделочных работ внутри помещений по предварительно подготовленным бетонным, оштукатуренным, кирпичным, и другим пористым поверхностям. Краска обеспечивает в зависимости от размера зерна текстурное высокопрочное покрытие на поверхности внутренних стен. Маскирует дефекты поверхности, значительно улучшая ее декоративные и защитные свойства. Краска легко наносится и быстро сохнет. Не имеет резкого запаха.

Время высыхания при температуре  $+20\pm 2^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха  $65\pm 5\%$  – 1 час. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа. Краска водно-дисперсионная текстурная для внутренних работ «Индор®» экологически чистая, пожаро- и взрывобезопасна, не оказывает вредного воздействия на организм человека.

**Таблица 1.1 – Технические характеристики водно-дисперсионной текстурной краски для внутренних работ «Индор®»**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид плёнки	Шероховатая поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, не менее, %	50
Время высыхания до степени 3 при температуре $+20\pm 2^{\circ}\text{C}$ , не более, ч	1
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ , не менее, ч	12
Укрывистость (расход краски), не более, г/м <sup>2</sup>	300 (1 кг на 3 м <sup>2</sup> )

**1. Транспортирование.**

Краску водно-дисперсионную текстурную для внутренних работ «Индор®» упаковывают в герметичные полимерные банки, ведра и бочки, или в другую тару по согласованию с заказчиком. Транспортная тара должна быть заполнена не более чем на 96% от ее полной вместимости и опломбирована. Краску транспортируют всеми видами крытого транспорта при температуре окружающей среды не ниже  $+5^{\circ}\text{C}$  в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При перевозке транспортом потребителя за сохранность и качество краски отвечает потребитель.

**2. Хранение.**

Краска водно-дисперсионная текстурная для внутренних работ «Индор®» хранится в плотно закрытой таре крышками вверх в закрытых складских помещениях при температуре воздуха от  $+5$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  не более 12 месяцев со дня изготовления. Краска при хранении должна быть складирована по партиям, полученным за один технологический цикл. Допускается хранение краски на спланированной площадке, защищенной от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

### 3. Применение.

- 3.1. Перед началом работ краску тщательно перемешать. Краска является готовым продуктом и разбавлению не подлежит.
- 3.2. Краску наносить на очищенное от пыли и грязи основание, при этом непрочные слои старой краски и побелки должны быть тщательно удалены.
- 3.3. Краску наносить на поверхность, не содержащую солевых образований (высолов). Перед нанесением краски образовавшиеся на поверхности высолы тщательно удалить и предотвратить повторный выход солей на поверхность.
- 3.4. Краску наносить на ровные поверхности без впадин, трещин и сколов, при необходимости поверхность выровнять водно-дисперсионной шпатлевкой и зашлифовать.

***Рекомендуется использовать водно-дисперсионные лакокрасочные материалы для внутренних работ «Индор®».***

**Краску использовать только в колерованном виде.**

***Рекомендуется воспользоваться услугами по колеровке, предоставляемыми ООО "Индор-Знак Новосибирск".***

- 3.5. Краску наносить на поверхности, температура которых не ниже +10°C.
- 3.6. Окрасочные работы проводить при температуре окружающей среды не ниже +5 и не выше +40°C.
- 3.7. Краска наносится кистью, валиком.
- 3.8. Необходимо избегать попадания воды на невысохшую пленку краски.
- 3.9. При окрашивании краской в два слоя соблюдать интервал сушки предыдущего слоя краски – 1 час.
- 3.10. В случае попадания краски на кожу или слизистые ткани, пораженное место промыть теплой водой с мылом.

### 4. Гарантии изготовителя.

ООО "Индор-Знак Новосибирск" гарантирует соответствие водно-дисперсионной текстурной краски для внутренних работ «Индор®» требованиям ТУ 2316-003-85002584-2010 при условии соблюдения потребителем правил ее хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения водно-дисперсионной текстурной краски для внутренних работ «Индор®» – 12 месяцев со дня изготовления. По истечении указанного срока краска подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 2316-003-85002584-2010. Услуги по проверке оказываются отдельно.